

Baunit Univerzális Alapozó

Termék	Szerves kötőanyagú, feldolgozásra kész alapozó.
Összetétel	Styroakrilát kötőanyag, szilikongyanta emulzió, ásványi töltőanyagok, adalékszerek, víz.
Tulajdonságok	Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő, lehetővé teszi a befejező réteg egységes színkialakítását.
Alkalmazás	Kül- és beltérben használatos alapozó különböző befejező rétegek felhordása előtt: Baunit Granopor Vakolat, Baunit Szilikát Vakolat, Baunit Szilikon Vakolat, Baunit Nemes Vakolat, Baunit Nemes Vakolat Extra, Baunit Nemes Vakolat Szórt, Baunit Nemes Vakolat Speciál, Baunit Nemes Vakolat SM2, Baunit Mozaik Vakolatok, Baunit Szilikát Festék és Baunit Artline Vakolat alkalmazása esetén.
Műszaki adatok	Sűrűség: kb. 1,50 kg/dm ³ Szilárd anyag tartalom: kb. 62 % pH-érték 8 Anyagszükséglet kb. 0,15 kg/m ² tapaszolt felületen kb. 0,30 kg/m ² vakolat felületen minden egyes réteg esetén
Veszélyességi besorolás	Nem megjelölés-köteles S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe S 24: Bőrrel való érintkezés kerülendő S 25: Kerülni kell a szembe jutást S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
Tárolás	Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben történik.
Szállítás	5 és 25 kg-os műanyag vödörben

Feldolgozás

Alapfelület

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, laza részekről mentes, száraz, fagy-, kivirágzás-, és –pormentes, ne legyen víztaszító.

Alkalmas:

- ◆ Hőszigetelő rendszerek ragasztótapasz rétegére
- ◆ Mész, mész-cement és cement vakolatokra
- ◆ Beton és más ásványi alapfelületekre (tapaszokra)
- ◆ (régii) jó tapadású ásványi, szilikát- és diszperziós alapozókra és vakolatokra
- ◆ Mész-gipsz, gipsz-mész és gipsz vakolatokra
- ◆ Gipszkarton lapokra

Nem alkalmas

- ◆ friss mészvakolatokra
- ◆ műanyagokra, lakkozott felületekre ill. olajos és enyves festékekre

Alapfelület előkészítésével kapcsolatos tudnivalók

- ◆ krétás ill. porló felületeket mechanikusan tisztítsuk meg
- ◆ beton felületekről a zsáluleválasztó olajat forró gőzzel vagy speciális zsáluolaj eltávolítóval tisztítsuk le
- ◆ szennyeződött és/vagy algás felületek: mechanikus tisztítás vagy forró gőzzel ill. speciális anyagokkal (Baumit Felújító Oldat) való kezelés
- ◆ rossz tapadású, málló ásványi bevonatok: mechanikusan eltávolítani
- ◆ károsodott ill. repedezett alapfelületek: tapasszal (Baumit Ragasztó Tapasz, Baumit Rögzítő Tapasz) átsimítani és adott esetben Baumit Üvegszövettel erősíteni.

Feldolgozás

Az alapfelület legyen szilárd és száraz. A Baumit Univerzális Alapozót teljes felületen, egyidejűleg hordjuk fel. Kétrétegű felhordás esetén (pl. különböző nedvszívású felületek) minden munkafázis között tartuk be a megfelelő várakozási időt: min. 24 óra.

A Baumit Univerzális Alapozót lassú járású keverővel alaposan keverjük fel.

Ne adjunk hozzá más terméket. A Baumit Univerzális Alapozót hengerrel vagy ecsettel hordhatjuk fel. Egyidejűleg, megszakítás nélkül dolgozzunk.

Rétegfelépítés:

1 x Baumit Univerzális Alapozó

1 x Baumit Granopor-, Baumit Szilikon-, Baumit Szilikát-, Baumit Mozaik Vakolatok, Baumit Nemes Vakolatok, Baumit Nemes Vakolat Extra, Baumit Nemes Vakolat Szórt, Baumit Nemes Vakolat Speciál ill. Baumit Nemes Vakolat SM2, Baumit Artline Vakolat ill. Baumit Szilikát Festék

Általános tudnivalók:

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete a feldolgozás és a kötés ideje alatt +5 °C felett legyen.

A homlokzatot megfelelő módon védjük a közvetlen napsugárzástól, esőtől vagy erős szélről (pl. állványvédő háló)

A levegő magas páratartalma esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Minden további réteg felhordása esetén a 24 órás várakozási időt be kell tartani.

Biztonsági intézkedések:

A munkafelület környezetét különösen üveg, kerámia, klinker, természetes kő, lakk és fém felületeket védjük. Adott esetben a szórófejet bő vízzel öblítsük le. Ne várjuk meg a teljes kiszáradást és szilárdulást.

A szerszámokat és készülékeket használat után vízzel tisztítsuk meg.