

LASSELSBERGER - KNAUF



TIEFENGRUND MÉLYALAPOZÓ

Cikkszám: K00854505, K00854515

Tulajdonságok:

- kül- és beltérben
- mélyen beívódik a pórusokba
- megköti a port az alapfelületen

Előnyök:

- javítja a felület szilárdságát
- nedvszívás-csökkentő és kiegyenlítő
- nem képez a felületen filmréteget

Kiemelt alkalmazások:

- vakolatok felületerősítő előkészítése
- gipszkarton építőelemek burkolást megelőző alapozása
- diszperziós festékbevonatú felületek megerősítése
- nedvszívás-csökkentés és kiegyenlítés
- felület szilárdságának javítása



A Tiefengrund mélyalapoza felhasználásra kész, alkáliálló, vizes diszperziós kötőanyagú felületerősítő alapozó.

Alkalmazási terület:

A Tiefengrund mélyalapoza kissé porló, de még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére, gipszkarton építőelemek burkolását megelőző alapozásra, valamint mészcement és gipsz alapú vakolatok felületerősítő előkészítésére alkalmas kül- és beltérben.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az anyagot kötési idő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Beltéri felhasználás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől!



MŰSZAKI ADATOK:	
bekeverés: (keverővíz)	hígítás nélkül
keverési idő:	1 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
száradás:	1 nap
csomagolás:	5 l-es és 15 l-es műanyag vödörben
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	műanyag diszperzió
cikkszám:	KK00854505 - Tiefengrund 5kg, K00854515 - Tiefengrund 15kg

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás: A Tiefengrund mélyalapozót korongecsettel, teddyhengerrel vagy "airless" szóróberendezéssel hordjuk fel a felületre. Az erősen nedvszívó felületeknél az előzetesen átítatott, alapozott felületre közvetlenül hordjuk fel a következő réteg alapozót ("friss a frissre").

Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l/m²

erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l/m²

Szerszámok: korongecset, teddyhenger, "airless" szóróberendezés

Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

TIEFENGRUND BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

1 perc

Műveleti idő: folyamatos

Száradás*: 1 nap

*a felhordástól számítva

védelem: kb. 1 nap

LASSLSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSLSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system