

AUSTROTHERM könnyűbeton adalékanyag

Műszaki jellemzők:

Könnnyűbeton	Mértékegység		
Testsűrűség	kg/m ³	200	300
Hővezetési tényező (tervezési érték)	W/(m·K)	≤ 0,06	≤ 0,08
Páradiffúziós ellenállás szám	-	14	14,2
Nyomószilárdság	kPa	≥ 360	≥ 710
Hajlítószilárdság	kPa	≥ 370	≥ 510

Csomagolás: 170 és 420 literes polietilén zsák

Kiadósság: 0,84 m³ AT-KA 1 m³ könnyűbetonhoz

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az **AUSTROTHERM AT-KA** könnyűbeton adalékanyag felületkezelt expandált polisztirol gyöngy. Az adalékanyag alkalmazásával, cement és víz felhasználásával könnyű, jó hőszigetelő képességű, megfelelő szilárdságú betonok készíthetők. A speciális bevonat biztosítja a cement kötőanyag jó felületi tapadását, és egyenletes eloszlású betonkeverék elkészítését teszi lehetővé. Felhasználható padlók, korlátozott teherbírású födémek (fafödémek), lapostetők hőszigetelésére, valamint lejtésképző hőszigetelés elkészítésére. Különösen előnyös boltívek, tálcás födémek feletti tér kitöltésére, mivel nagy vastagságban is felhordható. Régi és új épületeken egyaránt alkalmazható.

Szabályozás:

ÉME A-879/1998

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-116 · Fax: (96) 412-086

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990

Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991

Kaposvár: Szecskó László: (30) 226-2989

Budapest: Deák Tamás: (30) 300-1191

Kruchina Sándor: (30) 226-2993

Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994